

Informacja o produkcji

KORACUR TH 650

Utwardzacz do dwu-komponentowych klejów poliuretanowych.

Opis produktu

Skład:	Roh-MDI		
Zawartość NCO:	ok. 31 %		
Kolor:	brązowo-przeźroczysty		
Gęstość:	ok. 1,25 g/cm ³		DIN 53479
Lepkość:	ok. 400 mPas		Brookfield RVT
Dopuszczalny okres użytkowania:	w zależności od komponentu A		KO-Norm 2102
Temperatura pracy:	15 C - 25 C		
Środki rozpuszczające i czyszczące:	Korasolv MC lub Korasolv PU Narzędzia oczyścić bezpośrednio po użyciu. Po utwardzeniu trudny do usunięcia. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą. Należy zakładać rękawice ochronne. Przy ogrzaniu bądź przyskaniu mogą powstać opary szkodliwe dla zdrowia.		
Przechowywanie:	nie przechowywać poniżej 10 C i nie dłużej niż 12 mies.		
Klasa stwarzanego niebezpieczeństwa wg VbF :	brak		
Obowiązek oznaczania:	Według regulacji Unii Europejskiej dot. tego produktu wynika obowiązek oznaczania : a. zachowanie podczas palenia się: w przypadku tego produktu brak obowiązku oznaczania b. szkodliwość dla zdrowia: produkt szkodliwy dla zdrowia. Dane dot. bezpieczeństwa znajdują się na karcie bezpieczeństwa.		
Formy dostawy i opakowanie:	butelka 1 kg	pojemnik 30 kg	
	pojemnik 10 kg	pojemnik 250 kg	

Zwracamy Państwa uwagę, że wszystkie podane wartości pochodzą z laboratorium i nabywca powinien je sprawdzić poprzez indywidualne próby. Podane przez nas wskazówki nie mogą stanowić podstawy do gwarancji. Gwarantujemy tylko wysoką jakość naszych produktów.