

Karta Informacyjna
Wydanie 23/11/2009
Numer identyfikacyjny
02 02 01 01 006 0 000001
Sikacrete®-08 SCC

Sikacrete®-08 SCC

Beton samozagęszczalny (SCC)

Opis produktu Sikacrete®-08 SCC jest to gotowa do użycia sucha mieszanka betonowa.

Zastosowanie Sikacrete®-08 SCC można stosować do:

- Niewielkich pracach betoniarskich
- Naprawy ubytków betonu
- Pracach betoniarskich w domu i ogrodzie
- Podlewek i zakotwień w betonie
- Wypełnienia szczelin, ubytków i wgłębień w betonie

Właściwości Stosowanie Sikacrete®-08 SCC niesie za sobą następujące korzyści:

- Nie trzeba go wibrować
- Łatwość i szybkość układania dzięki wysokiej płynności
- Niewielki nakład pracy przy układaniu mieszanki
- Estetyczny wygląd powierzchni

Dane produktu

Postać

Barwa Szara, sucha mieszanka betonowa o uziarnieniu 0-8 mm, gotowa do użycia po zmieszaniu z wodą.

Opakowanie 25 kg worki

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia Produkt przechowywany w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym opakowaniu, w temperaturze od +1°C do + 35°C najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.. Chronić przed wilgocią, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i mrozem.

Dane techniczne

Odczyn pH 11 ÷ 13,5 po zmieszaniu z wodą

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ścislenie 30 ÷ 35 N/mm² (po 28 dniach w temperaturze +20°C) zależnie od ilości wody



Informacje o systemie

Szczegóły aplikacji

Wydajność Z 25 kg składnika sypkiego można uzyskać około 13 litrów świeżego betonu.

Instrukcja aplikacji

Proporcja mieszania 2,5 – 2,9 litra wody na opakowanie 25 kg suchego składnika zależnie od oczekiwanego efektu upłynnienia.

Czas mieszania Wstępnie zamieszać sam suchy składnik, następnie dodać wody. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 2 - 3 minuty.

Czyszczenie narzędzi Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą wody. Utwardzony lub związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Czas przydatności do użycia Materiał należy zużyć w ciągu 30 minut od momentu dodania wody do składnika sypkiego (w temperaturze +20°C).

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP W czasie pracy nosić rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z okiem lub śluzówką należy natychmiast je spłukać obficie czystą, ciepłą wodą i wezwać pomoc lekarską. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Ochrona środowiska Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu wody. Materiał związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

